

## البيانات الفنية - معجون مقاوم للماء / داخلي وخارجي

### Polly In / Ex Putty



#### النظافة

يجب تنظيف العدد والادوات بالماء مباشرة بعد الاستعمال

#### الصحة والسلامة

هذا المنتج يتكون من اسمنت ورمل ولا ينصح بلامسته للجلد مباشرة  
يجب ارتداء ملابس واقية مناسبة مثل قناع الغبار والقفازات والنظارات اللازمة

#### المسئولية

النصائح والتوصيات للاستعمال هي للاسترشاد فقط  
مسؤولية الشركة محصورة في استبدال المنتج اذا ثبتت عدم صلاحيته في حال الالتزام بالتوصيات

#### الحريق

المنتج غير قابل للحريق

#### تاريخ إصدار النشرة

مايو - ٢٠٠٨

#### الاستخدام بطبقة رقيقة

يوصى بان يكون استخدام المنتج بسماكة من ١ - ١.٥ ملم حسب المواصفات

#### الاستخدام كطبقة أساس

يستخدم كطبقة طلاء ( اساس ) بسماكة من ١.٥ - ٢.٥ ملم في اشربة الدعم وفرشوات الصبات الحديدية لزيادة قوة الربط  
يستخدم المالح لتغطية الشبك بالمنتج ليتم تغطيته كاملا  
تختلف سماكة الطبقة للمنتج حسب الفرشة المطلوبة

#### الصلاحية

ذو زمن جاهزية سريع  
في درجة حرارة من ٢٥ - ٣٠ درجة مئوية الوقت المسموح قبل الاستعمال يبدأ بعد ٣ ساعات  
ان الوقت المسموح به للجفاف قبل استخدامه يعتمد بشكل كبير على السماكة وظروف التصلب فمثلا بطبقة رقيقة اقل من ١.٥ ملم سماكة وفي درجة حرارة عالية تحتاج الى ٣٠ دقيقة

#### مساحة التغطية

عند خلط ١٠ كغم من المنتج مع ٤ لتر ماء تحصل على ٨ لتر من المعجون  
وهذا يغطي ما معدله - ٢ متر مربع بسماكة ٤ ملم

#### التخزين

الصلاحية - ١٢ شهر شرط ان يحفظ في بيئة جافة

## البيانات الفنية

### معجون مقاوم للماء / داخلي وخارجي

### Polly In / Ex Putty

#### المنتج

مزيج من مواد اسمنتية وبوليمر معدلة عالية الاداء والمرونة

#### الوصف

عجينة لينة لاصقة تستعمل بسماكة من ١ - ١.٥ ملم ذات قدرة لصق جيدة للاسطح الاسمنتية المليسة ومتوفرة باللون الابيض  
يستخدم للترقيع او التسوية المتوسطة للاسطح الاسمنتية والبناء او فرشاة لاشربة الدعم  
- للحصول على اسطح مستوية وملساء جاهزة للعمل

#### التوصيات

للتريق الراسي والعمودي والافقي بطبقة رقيقة لتسوية الاسطح غير المستوية قبل الدهان لاصلاح الاماكن ذات القدرة على المقاومة وحمل الضغط الشديد  
لاصق لالواح EPS والواح الجبس الخارجي والفايبر والالواح الاسمنتية مسبقة الشد والصب  
تستعمل طبقة اساس لجميع انواع الدهان والديكور



SURE COAT

#### الميزات والخصائص

- مركب احادي مسبق الخلط جاهز للاستعمال باضافة الماء فقط
- ذو قوة ربط عالية
- ذو قوة تحمل عالية
- يستخدم بطبقة سماكة من ١ ملم وحتى سماكة ١.٥ ملم
- يستخدم بالمالح ( سكين )
- لا يتطلب تاسيس او فترة جفاف
- يدوم ومقاوم للماء
- البوليمر لا يتأثر بالماء
- يعطي خلفية طبيعية لطيفة للديكورات والدهانات
- يمكن اضافة الالوان الماكسدة اليه للحصول على لون خاص

#### مقدار الماء

٤ لتر ماء لكل عبوة ١٠ كغم

#### تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف الاسطح من الدهان وبواقي الاعمال التي تمنع الربط او الالتصاق  
يجب ان تكون الاسطح نظيفة وجافة ودرجة الحرارة ما بين ٥ - ٣٥ مئوية  
العمل تحت اشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية او الجو العاصف يؤخر مفعول المنتج

#### الخلط

مقادير الخلط - ٤ لتر ماء لكل عبوة Polly Putty ( ١٠ كغم )  
يسكب الماء اولاً في وعاء الخلط ثم يضاف المنتج اليه مع الخلط  
يجب ان يكون الخلط ميكانيكياً  
يجب الاستمرار في الخلط لمدة دقيقتين على الاقل بعد اضافة المسحوق الى الماء.



SURELEVELSAUDIA  
our products are a SURE thing

شور ليفل السعودية  
ص ب ٢٤٠١٥  
الأحساء ٣١٩٨٢

هاتف: ٠٥٠٠ ٣٥٣٤ ٩٦٦  
بريد إلكتروني: sales@surelevelsaudia.net  
موقع إلكتروني: www.surelevelsaudia.net