

البيانات الفنية

SUREFLEX SF 4004

الوصف والتصنيف

شور فلكس ٤٠٠٤ تركيبة غراء اسمنتية ذات جودة عالية مسبقة المزج مطاطية وتوافق المواصفات العالية
ويصنف المنتج على انه غراء مطاطي عالي الاداء ومقاوم للانزلاق وذو زمن مرن للاستخدام وهذه الميزات تقابل وتزيد عن المطلوب وهي

اساس الفحص	المواصفة	قوة التحمل
حسب المواصفات العالمية	الوقت المسموح قبل تيبسها	٠,٥ نيوتن لكل ملمتر مربع بعد ٣٠ دقيقة على الأقل
	الانزلاق	٠,٥ نيوتن لكل ملمتر مربع

التوصيات

- شور فلكس - ٤٠٠٤ لا يستعمل عند :-
- احتمالية (توقع) حرك سطح العمل او الاهتزاز
- الاسطح المعدنية والخشبية التي تتعرض للاكسدة

تحضير سطح العمل

- يجب ان يكون السطح نظيفا خالي من الشوائب والدهون والشحوم والزيت
- يجب ان يكون السطح جاف
- يجب ترك الاسطح الاسمنتية والخرسانية ٢٨ يوم على الأقل قبل تبيطها لتفادي انكماش الاسطح عند الجفاف
- يستحسن معالجة العيوب في السطح بمادة شور برايم ٣٠٧ قبل تبيطها
- يجب تربط الاسطح المعرضة للشمس بالماء قبل تبيطها

الاستخدام

كافة انواع بلاط و سيراميك الجدران والارضيات والطوب والطابوق والاحجار والقرميد
للاسطح الصلبة والاسطح ذات المسامات والرخوة
لتركيب البلاط على الاسطح السميكة والدقيقة
مناسب لتركيب تحت الارض
للتصق البلاط المغمر بالماء
للاسطح التي يتعرض بلاطها لاحمال ثقيلة

الخصائص

- شور فلكس - ٤٠٠٤ مسحوق بلون ابيض او رمادي مزيج من الاسمنت والبوليمر وحببات رمل السيليكا ومساحيق صناعية ومحسنات لقوة التصق .
- بعد الخلط بالماء يتحول الى غراء خواصه هي:
- منتج مطاطي من مركب واحد
- سهل الاستعمال
- لديه خاصية عدم الانزلاق
- يصلح للتصق كافة انواع البلاط والاسطح الجافة والرطبة
- قليل الانكماش
- وقت جفاف السطح التقريبي ٣٠ دقيقة
- صلاحية الخلطة - ٦ ساعات

البيانات الفنية - SUREFLEX SF 4004



الخلط

يجب تنظيف الادوات وسطح العمل بالماء او بخرقه مبللة قبل وضع الغراء

التخزين

الصلاحية - ١٢ شهر في ظروف تخزين طبيعية داخل المستودعات

الصحة والسلامة

شور فلكس - ٤٠٠٤ يحتوي على الاسمنت ورمل السيليكا لذا ينصح بعدم ملامستها للجلد مباشرة
يجب استخدام القناع والنظارات عند الخلط والقفازات للاستعمال
لزيد من المعلومات مراجعة البيانات الفنية

تحذير

التوصيات والارشادات الواردة ناجمة عن خبرة ومعرفة حالية والشركة غير مسؤولة عن سوء الاستخدام للمنتج بسبب عدم اتباع الارشادات
يستحسن مراجعة شور ليفل للاستفسار عن اي تساؤلات

الضمان

شور فلكس - ٤٠٠٤ منتج مضمون من المصنع لمدة ٧ سنوات في حال استخدامه طبقا للمواصفات الفنية المرفقة ومسؤولية شور ليفل تتمثل في استبدال المنتج في حال ثبوت عيوب تصنيع

شركة شور ليفل غير مسؤولة عن الاخطاء الناتجة عن سوء الاستخدام بسبب عدم اتباع الارشادات

الحريق

شور فلكس - ٤٠٠٤ منتج غير قابل للاحتراق

رقم النتج

SLS ٤٠٠٤

تاريخ إصدار النشرة

مايو - ٢٠٠٨

الخلط

يخلط ميكانيكيا (بواسطة خلط كهربائي)
يضاف شور فلكس ٤٠٠٤ الى الماء مع الاستمرار في التحريك للحصول على عجينة متناسقة
ترك العجينة من ٣ - ٥ دقائق ثم تحرك وتستعمل
يضاف حوالي ٥ لتر ماء الى كل ٢٠ كغم من بودرة شور فلكس ٤٠٠٤
صلاحية الخلطة - ٦ ساعات
في حال تصلب العجينة يجب رميها

الاستخدام

يفرد المنتج - ٤٠٠٤ الى سطح العمل باستخدام مالج او سكين
ولنتائج افضل يفرد المنتج بسماكة معينة بواسطة المالح بحجم البلاطة المراد تركيبها
كما يوصى بفرد المنتج على كامل ظهر البلاطة لضمان الاستواء

تركيب البلاط

يجب تثبيت البلاط النظيف بالضغط القوي لضمان الالتصاق والتغطية الجيدة
لا يبلط فوق سطح الغراء الناشف
الاماكن التي سطح الغراء فيها ناشف يعاد عملها وترطيبها
لا ينصح بتربط او تبليل الغراء لانه يضعف قوة التصق للغراء
يجب حماية الاسطح المبلطة حديثا من البرد والمطر لمدة من - ٣٦ - ٤٨ ساعة

الترويب

ترويب الارضيات بعد ٢٤ ساعة
ترويب الجدران بعد من ٦ - ٨ ساعات

الحركة

لا ينصح بالحركة او المشي على البلاط الا بعد - ١٤ ساعة في الاحوال المعتدلة
وبعد ٢٤ ساعة في الاحوال الباردة

التغطية

تعتمد على طريقة العمل والظروف المناسبة
لكل ٢٠ كغم من شور فلكس - ٤٠٠٤ تغطي
اذا كان بسماكة - ١٠ مم للجدران تغطي - ١٤ متر مربع
اذا كان بسماكة - ١٠ مم للارضيات تغطي - ٩ متر مربع